中国第一重型机械集团公司标准

耐 热 铸 铁

GB/T 9437 -1988 代替 JB/ZQ 4303-86

本标准适用于耐热铸铁件,化学成分和力学性能按下表规定。

牌号	化 学 成 分(%)						抗拉强度 σ _ь ≥	硬 度	使用条件
	С	Si	Mn≤	P≤	S≤	Cr	N/mm ²	НВ	使用赤针
RTCr (RTCr 0.8)	3.00~3.80	1.50~2.50	1.00	0.20	0.12	0.50~1.00	200	189~288	在空气、炉气中 550 ℃以下
RQTSi4 (RQTSi-4.5)	2.40~3.20	3.50~4.50	0.70	0.10	0.03		480	187~269	在空气、炉气中 750 ℃以下
RQTSi5 (RQTSi-5.5)	2.40~3.20	4.50~5.50	0.70	0.10	0.03	*	370	228~302	在空气、炉气中 900 ℃以下

注: ① 无▶号的牌号限制使用,需经总锻冶师批准后方可使用