

中国第一重型机械集团公司标准

环氧玻璃布层压板

GB/T 1303.1-1998
代替 GB 1303-77

1 用途

本标准适用于机械、电气及电子用的中温下机械性能高、高湿下电气性能稳定性很好的环氧玻璃布层压板。

2 标记示例

长度 200 mm，宽度 150 mm，厚度 50 mm 的环氧玻璃布层压板的标记示例：
玻璃布板 200×150×50；材料栏注：环氧玻璃布层压板；备注栏注：GB/T 1303.1-1998

3 规格

厚度 (mm)	公称尺寸	10	16	20	25	30
		偏差	±0.82	±1.12	±1.30	±1.50

注：
1 宽度≤600 mm，密度 1.7~1.9 g/cm³。
2 性能要求按 GB/T1303.1 的规定。